	Data: 05/03/24	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 1/2
	Revisão: 02		Código: BT01	
Elaboração: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				
Revisão: William Furioso – Laboratório				
Aprovação: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				

PRODUTO: TEXTURA PROJETADA GRATARE HIDRORREPELENTE – CIACOLLOR

É uma textura acrílica indicada para obtenção de efeito texturizado com acabamento único e diferenciado sobre alvenarias em áreas internas e externas. Pode ser utilizado em regiões litorâneas. Pode receber aplicação posterior de tinta acrílica. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.6.2 e NBR 17134.

SUPERFÍCIE

Alvenaria, reboco, concreto e cimentado.

DILUIÇÃO

Utilizar até 360 mL de água limpa para cada balde de 23 Kg.

FERRAMENTAS


Pistola para textura projetada.

RENDIMENTO

O rendimento em média é de 9,2 m² para cada balde de 23 Kg, porém pode haver variação de rendimento dependendo de espessura de camada da aplicação, ferramenta utilizado e experiência do aplicador. Quanto menor a espessura de camada aplicada, maior será o rendimento.

SECAGEM

1 hora ao toque, 4 horas entre demãos e 7 dias final. Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação. Como se trata de um revestimento aplicado em altas espessuras de camadas, no período de até 30 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas na superfície. Se isto ocorrer, lave toda a superfície com uma cortina de água (lavagem por completo) imediatamente ao ocorrido. Repita o procedimento caso o manchamento não saia por completo.

	Data: 05/03/24	Boletim Técnico	Anexos: 00	Página: 2/2
	Revisão: 02		Código: BT01	
Elaboração: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				
Revisão: William Furioso – Laboratório				
Aprovação: Cleverson José Salasar – Diretor Industrial e P&D				

COMPOSIÇÃO

Copolímeros acrílicos, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dispersantes e glicóis.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedade	<i>Mínimo</i>	<i>Máximo</i>
Densidade (g/mL)	1,80	2,00
pH	8,50	9,50
Sólidos (%)	80	90
VOC (g/L)	122	

RECOMENDAÇÕES

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Não recomendamos a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperaturas abaixo de 10° C ou acima de 40° C e/ou umidade relativa do ar superior a 90%. Estas condições prejudicam a secagem e podem favorecer o manchamento do produto durante o período de 30 dias. Não recomendamos nenhuma limpeza da superfície no período de 30 dias de aplicação, pois este procedimento pode manchar a superfície. Evite continuação de pintura com lotes diferentes e retoques, pois isso pode causar diferenças de cor. Se o uso de lotes diferentes for inevitável, procure misturá-los antes de aplicar.

CONTROLE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS

Nº Revisão	Data	Alteração Efetuada
00	21/06/2022	Primeira versão do procedimento.
01	08/09/2022	Inclusas informações relativas a secagem e novas recomendações
02	05/03/2024	Retirada do rendimento de 25 Kg e introdução do rendimento de 23 Kg